

Baumit

Beltéri Diszperziós Festék Extra

Műszaki Lap

1802

Termék	Feldolgozásra kész, oldószermentes, a C2357 ÖNORM szerint mosásálló, szerves kötésű, festő minőségű, dekorációs festék belső terekbe. Színe: fehér.
Összetétel	Víz, töltőanyag és szerves kötőanyag.
Alkalmazás	Nagy fekképességű, csepegésmentes dekorációs festék belső terekbe, ásványi alapfelületekre és fedő vakolatokra, diszperziós festékekre, gipszkarton lapokra valamint érdes felületű tapétákra.
Felhordási mód	Hengerelés, ecsetelés, szórás (airless készülékkel is).
Műszaki adatok	Szárazanyag tartalom: kb. 60 % Sűrűség: kb. 1,50 kg/dm ³
Anyagszükséglet	kb. 0,2-0,3 kg/m ² egy réteg esetén, az alap szívóképességétől függően.
Szállítás	25 kg-os műanyag vödör, 7 kg-os műanyag vödör
Tárolás	Hűvös, fagymentes helyen legalább 12 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tárolni.
Veszélyességi besorolás	Nem megjelölés-köteles.
	S-mondat
	S 2: Gyermek kezébe nem kerülhet
	S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő
	S 25: Kerülni kell a szembejutást
	S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
	S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
	S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

Feldolgozás

Alapfelület általános követelményei

A vakolat alapfelületének vizsgálatát az MSZ-04-803 szerint kell végezni. Az alapfelület teherbíró, száraz, nem víztaszító, fagy-, por-, kivirágzásoktól- és laza részekről mentes legyen.

Az alapfelület előkészítése

A nem teherbíró régi bevonatokat (rég, enyves vagy diszperziós festékek, olaj vagy lakk bevonatok) mechanikusan el kell távolítani. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét. A porló vagy erősen szívó alapfelületeket Baumit Mélyalapozóval kell kezelni.

A hiányosságokat, repedéseket, egyenetlenségeket szükség esetén megfelelő simítómasszával ki kell javítani.

Alapozó bevonat:

A Baumit Beltéri Diszperziós Festék max. 20 % vízzel hígítható (állásidő kb. 4 óra).

Fedő bevonat:

A Baumit Beltéri Diszperziós Festék max. 5 % vízzel hígítható. Teljes tónusú színezőpasztákkal bármilyen arányban színezhető. Száraz és terhelhető kb. 3 nap után.

Általános tudnivalók

+ 5 °C alatti hőmérsékleten (levegő, anyag, alapfelület) nem dolgozható fel, a felhordás utáni első napokban fagnak nem tehető ki. A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbítja a kötési időt. A szemet, a bőrfelületet, valamint a bevonandó felületek környezetét megfelelően védeni kell.

A szerszámok tisztítása: rögtön használat után, vízzel.

A folyékony festékmaradékok nem kerülhetnek be a csatornarendszerbe.