

Baunit Granopor Festék

Termék	Felhasználásra kész, műgyanta alapú, színes festék, külső és belső felhasználásra, kézi és gépi feldolgozásra. Víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, mosható, fényes színhatású, mechanikai igénybevételnek ellenálló, könnyen feldolgozható.	
Összetétel	Akrilgyanta kötőanyag, ásványi töltőanyag, pigment, víz.	
Alkalmazás	Külső és belső víztaszító festék. Saját anyagából vízzel hígított alapozással egyszerűen elkészíthető. Ásványi vakolatokra, tapaszokra, betonra, szerves kötőanyagú vakolatok és tapaszok átfestésére.	
Műszaki adatok	Szilárdanyag-tartalom:	kb. 70 %
	Sűrűség:	kb. 1,60 g/cm ³
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	200
	pH-érték:	kb. 7,5
Anyagszükséglet	Finom alapfelületen alapozással és egyszeri festéssel együtt kb. 0,5 kg/m ² .	
Kiadósság	25 kg festék kb. 50 m ² felületre elég.	
Szállítás	25 kg-os műanyag vödörben 5 kg-os műanyag vödörben	
Tárolás	Hűvös és fagymentes helyen 6 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.	
Minőségi garancia	ÉMI ÉME száma: A-1094-93	
Veszélyességi besorolás	Nem megjelölés-köteles.	
	S 2:	Nem kerülhet gyermekek kezébe
	S 24:	A bőrrel való érintkezés kerülendő
	S 26:	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
	S 37:	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

Feldolgozás

Alapfelület általános követelményei

Az alap legyen száraz, fagy- és pormentes, nedvszívó, teherbíró, kivirágzástól és laza részekről mentes.

Alkalmas:

- ◆ mész, mész-cement és cementvakolatokra
- ◆ beton és egyéb ásványi alapra
- ◆ (régli) jól tapadó, ásványi szilikát és diszperziós, színes festékre és vakolatokra
- ◆ gipszvakolatra
- ◆ azbesztcementlapra

Kevésbé alkalmas (próba felületet készítsünk):

- ◆ fémre
- ◆ fára

Nem alkalmas:

- ◆ friss mészvakolatokra
- ◆ lakk-, olaj-, enyves festékre és műanyagra

Az alapfelületre vonatkozó megjegyzések

- ◆ A málló, porló részeket mechanikus úton távolítsuk el.
- ◆ Leválasztó olaj maradványokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális leválasztó olajeltávolítóval tisztítsuk le.
- ◆ Lakk- és olajréteget, enyves festéket marassuk le, és forró gőzsugárral tisztítsuk meg a felületet.
- ◆ A rosszul tapadó, kopott ásványi eredetű réteget mechanikus úton távolítsuk el.
- ◆ A kivirágzást mechanikus úton távolítsuk el, vegyük figyelembe a felújítási munkák szabályait.
- ◆ Károsodott, repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki.
- ◆ Elkoszolódott és/vagy elalgásodott felületet mechanikusan tisztítsunk le forró gőz- vagy homoksugárral, vagy egyéb speciális tisztítószerrel.

Rétegfelépítés

A megfelelően előkezelt alapnak száraznak és kötöttnek kell lennie. A felületet Baumit Granopor Festékkel 20 % vízzel hígítva teljesen fessük át. Erősen nedvszívó alapfelületeknél Baumit Univerzális Alapozót használjunk. Kb. az alapozás után 24 órával hígítatlan Baumit Granopor Festékkel fessük át a felületet egyszer vagy kétszer. Minden munkafázis között 6 órás száradási időt iktassunk be. A gyenge nedvszívású alapra (régli festék, Baumit Nemes Vakolat) elegendő lehet az egyszeri átfestés is.

Általános tudnivalók

Baumit Granopor Festék felhordása történhet hengerrel, ecsettel vagy szórással. Egyenletesen, megszakítás nélkül dolgozzunk. A terméket alaposan keverjük el lassan működő keverőgéppel. Egyéb festékanyaggal ne keverjük. Ne dolgozzunk + 5 °C alatti hőmérsékleten, közvetlen, tűző napsugárzásban, esőben vagy erős szélben. A homlokzatot megfelelően védjük az időjárási hatások ellen (pl. védőhálóval). A levegő nedvességtartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen növelheti a kötési időt.

A szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossuk ki tiszta vízben. Szükség esetén a festékszórót is azonnal öblítsük ki bő vízzel, ne várjunk a festék száradásáig.

Biztonsági előírások

Védjük szemünket és a bőrünket, valamint a festendő felületek környékét.

Színárnyalat: A Baumit színskála 200 árnyalata alapján. Azonos színárnyalatot csak egy gyártási szérián belül garantálhatunk.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek / felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezést. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.